

# GARNYSATIN



Mars 2014

## Définition

- Peinture garnissante satinée, aux résines alkydes en solution.

## Destination

- INTERIEUR  
NEUF / ENTRETIEN
- Protection et décoration de tous fonds usuels du bâtiment, murs ou plafonds en pièces sèches ou humides.

## Propriétés

- Facile à appliquer.
- Robuste et lessivable.
- Atténue les irrégularités des fonds grâce à son pouvoir garnissant.



Solvant



Satiné



Rouleau



Brosse



Pistolet

ABSOLU  
SYSTEM

## Caractéristiques

### Aspect en pot

Pâte semi-fluide.

### Temps de séchage

- Sec : 12 à 18 heures.
- Recouvrable : 24 heures environ.

### Conditionnement

3 – 10 - 25kg.

### Aspect du feuil sec

Satiné poché.

### Rendement

8 à 10 m<sup>2</sup>/kg

### Conservation

- 18 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel.

### Mise à la teinte

Blanc

En machine à teinter :

Teintes NP du nuancier « Le Chromatic »

### Hygiène et sécurité

Inflammable. Ne pas respirer les aérosols.  
En cas de ventilation insuffisante,  
porter un appareil respiratoire approprié.

### Masse volumique

1,60 ± 0,05 (mesurée)

### Extrait sec

En poids (mesuré) : (80 ± 2)%.

En volume (théorique) :

(58.5 ± 2)%.

# GARNYSATIN



Mars 2014

## Mise en œuvre

### Processus

IMPRESSION adaptée au support	PANTIPRIM, PRIMWOOD, AQUAVIGOR ... si nécessaire, selon nature du fond
FINITION	2 couches de GARNYSATIN

### Supports et fonds, préparation

#### Supports

- Conformes à la norme NF P 74-201 1 et 2 (DTU 59.1)
- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et l'impression.

#### Travaux préparatoires

- Conformes au DTU 59.1 pour une qualité courante. Les fonds devront être rendus non absorbants.
- Enduisage obligatoire sur les matériaux alcalins (ciments et dérivés).
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (AQUAVIGOR)

### Applications

#### Matériel d'application

- Rouleau microfibres 6 mm, rouleau polyamide texturé poil ras 8 mm ou rouleau laqueur.
- Brosse
- Pistolet : Nous consulter.

#### Dilution

- Prêt à l'emploi : Ne pas diluer.

#### Nettoyage du matériel

Aux solvants.

#### Precaution d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 74-201 1 ET 2 (DTU 59.1)

#### Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille 1 – Classe 4a.

**LSA - La Seigneurie Afrique**  
Km 3, boulevard du centenaire de la commune  
Dakar - Sénégal  
Tél : (221) 33 832 34 75 / Fax : (221) 33 832 09 73  
[www.seigneurie-sn.com](http://www.seigneurie-sn.com)