

PRIMWOOD



AVRIL 2013

Définition

■ Peinture satinée impression et finition microporeuse pour bois aux résines alkydes en solution

Destination

- INTERIEUR/EXTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration des menuiseries bois en impression et/ou finition

Propriétés

- Microporeuse, laisse respirer le bois
- Grande résistance aux intempéries
- Imperméable aux eaux de ruissellement
- Permet avec un seul produit de réaliser un revêtement protecteur pour bois très performant



Caractéristiques

Aspect en pot

Thixotropique

Aspect du feuil sec

Satiné

Teinte

Blanc
Toutes teintes RAL & CHROMATIC

Masse volumique

1,43±0,03

Extrait sec

- En poids (mesuré) : (81±2)%
- En volume (théorique) (65±2)%

Temps de séchage

- (A 20°C et 65°C HR) pour 50 µ secs
- Hors poussière : 4 h
 - Sec au toucher : 6 h
 - Dur recouvrable : 16 à 24 h

Rendement

- 10 à 12 m²/L

Conditionnement

2,5 – 15 Litres

Conservation

- 18 mois en emballage d'origine non entamé
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures

Hygiène et sécurité

- Inflammable
- Ne pas respirer les aérosols : en cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié
- Fiche de sécurité sur demande

PRIMWOOD



Mise en œuvre

Processus

	NEUFS INT/EXT Système Microporeux	NEUFS INT/EXT	ENTRETIEN INT/EXT
Impression	1 couche de PRIMWOOD	1 couche de PRIMWOOD	Retouches en PRIMWOOD
Finition	2 couches de PRIMWOOD	2 couches de finition solvantée type PANTINOX ou SOYDOR*	2 couches de PRIMWOOD, SOYDOR ou PANTINOX*

*Finitions en phase aqueuse possibles – nous consulter

Supports et fonds, préparation

Supports

- Bois de menuiseries de nature et de qualité conformes aux normes en vigueur (GPEM/PV 62-NFB 53510. DTU 36.1 et DTU 59.1), neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable des fonds est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la compatibilité des anciennes peintures ou produits fongicide
- Essai d'adhérence par quadrillage à sec indispensable (supports peints).

Travaux préparatoires

- Conformes aux normes NF P 74-201 (DTU 59.1)
- Grattage/décapage des anciennes peinture écaillantes et non adhérentes. Décapage complet si nécessaire.
- Nettoyage, dégraissage, dépolissage des anciens fonds brillants, ponçage, époussetage soigné

Applications

Matériel d'application

- Rouleau fibres courtes, brosse
 - Pistolet sans air : buse 15 à 25/1000^{ème}
- Dilution : 5 à 8% white spirit (env.1L par bidon de 15L)
- Pistolet pneumatique : dilution légèrement plus forte que pour le pistolet sans air

Dilution

- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi
- White spirit – Diluant N°15

Nettoyage du matériel

Aux solvants

Précaution d'emploi

- Conditions d'application conformes au DTU 59.1
- Ne pas appliquer en cas d'averse menaçante
- Ne pas appliquer en présence d'exsudations (résines, sèves) et d'humidité

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille 1 – Classe 4a

LSA - La Seigneurie Afrique
Km 3, boulevard du centenaire de la commune
Dakar - Sénégal
Tél : (221)33 832 34 75 / Fax : (221) 832 09 73
www.seigneurie.sn