

Définition

- Enduit en pâte à base de copolymères acryliques à additionner de ciment gris au moment de l'emploi.

Destination

- INTERIEUR/EXTERIEUR
- SUPPORTS NEUFS ET ANCIENS
- Ragréage, dressage, débullage des parois de maçonneries verticales.

Propriétés

- Permet d'obtenir un épiderme de parement uniforme et homogène.
- Constitue un enduit de bouche bullage conforme au DTU 42.1 pour les revêtements d'imperméabilité.
- Peut être recouvert d'une peinture ou d'un revêtement adapté.
- Sur pâte de verre et grès cérame, en façade, constitue à la fois l'enduit de dressage général et le primaire d'adhérence du revêtement de finition.



Caractéristiques générales

Aspect en pot

- Pâte épaisse.

Aspect du feuil sec

- Enduit lissé.

Masse volumique

Exprimé en kg/dm³

- Sans ciment :
1,82 ± 0,02 (mesurée)

Teintes

- Gris, dépend du ciment utilisé.

Extrait sec

Sans ciment :

- En poids (norme EUR PL 005) : 76 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- 24 heures minimum entre deux passes.
- 48 heures avant peinture.

Temps de vie du mélange

(en pot, à 23°C – 50% HR)

- 2 à 3 heures selon le ciment utilisé.

Rendement

- 3 kg/m²/couche de produit préparé

Conditionnement

- 20 kg.
- Se renseigner de la disponibilité des conditionnements auprès de votre commercial ou revendeur.

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Processus

	Maçonneries intérieures ou extérieures	
	Surfaçage (1)	Débullage (2)
PRODUIT	ENDUIT COLLE	
IMPRESSION	PANTIPRIM	
FINITION	2 couches de finitions parmi la gamme Seigneurie®	

(1) Epaisseur maximum d'enduit : environ 3 mm/couche.

(2) Sur bétons banchés, épaisseur maximum d'enduit : 3 mm/couche. Une 2e passe d'enduit peut être nécessaire dans le cas de défauts importants.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Neufs ou anciens : durs, sains et compacts.
- Maçonneries intérieures ou extérieures : Béton, maçonneries d'éléments, carreaux de pâtes de verre et de grès cérame inférieurs à 7,5 x 7,5 cm et enduits à base de liants hydrauliques bruts visés par la norme NF DTU 59.1.
- Les supports doivent être propres, secs et sains.

Travaux préparatoires

- Ils se feront conformément à la norme NF DTU 59.1 et norme NF DTU 42.1.
- Si nécessaire, à l'extérieur, assainissement préalable fongicide et algicide avec le **LIQUIDE 542** (consulter la fiche technique).
- **En maçonneries extérieures, humidification du support lors de fortes chaleurs.**

Applications

Matériel d'application

- Lisseuse inox, crantée ou non.
- Couteau à enduire.
- Matériel de projection basse pression pour

Préparation du mélange

- Au moment de l'emploi, mélanger l'**ENDUIT COLLE** avec le ciment à l'aide d'un agitateur mécanique lent dans les proportions suivantes :
 - Enduit colle : 1 seau de 20 kg.
 - Ciment CEM II A ou B 32,5 N ou R : 5 à 7 kg (soit 25-30 % en poids).

Mise en œuvre

- Appliquer le produit préparé à la lisseuse inox ou au couteau à enduire à raison d'environ 3 kg/m².

Nettoyage du matériel

- Produit humide : à l'eau.
- Produit sec : au décapant.

Précautions d'emploi

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température ambiante et température du subjectile comprises entre + 5 °C et + 30 °C. Humidité relative ambiante inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles surchauffés, ni non plus de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).

- **ENDUIT COLLE n'est pas adapté à la reprise d'éclats de béton dus à la corrosion des armatures. UTILISER UN MORTIER DE REPARATION ADAPTE.**
- **ENDUIT COLLE ne participe pas à l'imperméabilisation du support. Il doit toujours être recouvert.**
- **ENDUIT COLLE doit toujours être additionné de ciment.**

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

- N FT 36005 : Famille IV - Classe 4b

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse.
- La fiche de données de sécurité peut vous être fournie sur simple demande à votre revendeur.

PPG Sénégal

Km 3, boulevard du centenaire de la commune
Dakar - Sénégal

Tél : +221 832 34 75 / Fax : +221 832 09 73